

规格承认书

Specification For Approval

客户名称:

(Customer Name)

产品名称:

(Product Name)

客户料号:

(Customer part number)

科尼盛料号:

(KNSCHA number)

型号规格:

(Specifications)

日期:

DATE

瓷片电容 (C/C)

Ceramic Capacitor(C/C)

Y5V222M1KV16CC0035

C/C 222M/1KV P=5mm Y5U

2025.9.11

制 造 Manufacture	
核 准 APPROVAL	制 作 PREPARED
刘军军	张优美

客户承认栏 CUSTOMER APPROVED		
核 准 APPROVED	确 认 CHECKED	经 办 DESIGNED

广东科尼盛电子科技有限公司

KNSCHA ELECTRONICS CO.,LIMITED.

No. 8th floor, A3 building, R&D center (Phase I),

Songshan Lake Intelligent Valley, Liaobu Town, Dongguan City.

TEL:0769-83698067 81035570 FAX: 0769-83861559

Email: sales@knscha.com Website: http://www.knscha.com



1.0. 承认规格列表

序号	产品代号	产品外形尺寸 (mm)					
		Dmax±0.5	Tmax±0.3	F±0.5	Φ±0.05	c Max	材质
01	20CC2018	5.5	2.5	5	0.5	2.0	Y5U


请在使用、测定及试验前，认真阅读本承认书相关内容！

若贵公司订购的规格不在本单元内容内或与本承认书有出入, 请与我公司业务部、技术部联系!

本规格书采用 GB/T2693-2001 标准。

[illegible]

安规陶瓷电容器结构图




注：包封层是环氧树脂包封，颜色为蓝色；

型号说明:


■ 陶瓷电容器:

外形尺寸图

└: 引线样式—长直引线型



2. 产品标志

项目			
①	型号	C/C 222M/1KV	产品标印
②	印字内容说明	1. 第一行“222”：表示标称容量 2. 第二行“1KV”：表示额定电压	

3. 标准与试验方法

试验条件


试验与测试必须在标准条件（温度 15~30℃，相对湿度 45~75%，气压 86~106Kpa）下进行。
除非另有说明，如果对测量结果有疑问和被特别要求的情况下，电容必须在基准条件（温度 25±2℃，相对湿度 60~70%，气压 86~106Kpa）下进行测试。
性能。

项目		测试条件	检验标准
I I 类 瓷 介 电 容 器	电容量	温度：25℃±2℃ 湿度：50~60%	在规定允许偏差范围内： C：±0.25PF，D：±0.5PF，J：±5% K：±10%，M：±20%
	损耗角正切	电压：1.0V±0.2Vrms 频率：1±0.2KHz	损耗角正切≤2.5%
	耐电压	充电电流≤0.05A 施加电压时间：1min	试验电压 U=1.5KVDC 在试验期间电容器应无击穿或飞弧。
	绝缘电阻	测量电压： UR<500V，仲裁电压 UR UR≥500V，仲裁电压 500V 充电电流≤0.05A 测量时间：1min	R≥4000MΩ

室温是指温度为15-30° C、相对湿度为45-75%、气压为86-106Kpa的条件。

4. 温度特性曲线

B: Y5P E: Y5U F: Y5V S:SL



5. 储存环境要求

- 5.1 由于大气中存在氯化物、硫化物、硫酸物质等，所以产品储存在大气中，必须注意引出端的可焊性变差。
- 5.2 产品不能暴露在高温和高湿状态，必须保存在以下环境中：（在不拆开原包装的基础上）
- A、温度：≤35℃
 - B、湿度：≤70%RH
 - C、保存时间：（从产品包装或产品本体上的日期算起）
 - 散装产品：不超过 24 个月
 - 编带产品：不超过 12 个月。

6. 环境管理控制物质

序号	有害物质种类	有害物质名称	限制含量
1	重金属	镉以及镉化合物	<100ppm
		铅以及铅化合物	<1000ppm
		汞以及汞化合物	<1000ppm
		六价铬化合物	<1000ppm
2	有机溴化物	多溴联苯 (PBB)	<1000ppm
		包含十溴联苯醚的 (DecaBDE) 多溴联苯醚 (PBDE)	<1000ppm