



干箱手套 - 三元乙丙干箱手套

型号

RX-A/B-6(7,8,10)-EPX-18 (24) -32/6 (5)A

适用标准

EN ISO 374-2:2019; EN ISO 21420:2020; EN ISO 388:2016+A1:2018

产品特征描述

- 采用先进的一次成型注压技术制造
- 产品通过 FDA 检测，可用于食品、药品行业生产加工。
- 耐酸、碱及多种化学品
- 耐候性出色，强热、冷、臭氧、紫外线下仍能长期有效提供保护
- 在 -50°C ~135°C 范围内可使用
- 穿戴方便，柔韧性强，手部舒适无束缚感
- 不含环境有害物质，环保易处理

基本信息参数

基础材料	EPDM(三元乙丙橡胶)	袖口样式	一体成型袖口
材料颜色	通体白色 / 黑色可选	高温灭菌器循环次数 (121°C, 30分钟)	150 次
表面光洁度	表面光滑		
生产国	中国	主要防护场景	酸，碱，臭氧，酯类，脂类，醇类
装箱数	每盒 1/2/4 双		

生产资质

- CE 认证 (CN25/00001997)
- 资质证书 (JSZX20240902)
- 劳动特种防护用品生产基地 (JSZX2025033)



实验室标准测试结果

测试标准	测试方式	结论 / 评级	测试结果
EN ISO 374-2	漏气测试	通过	无渗漏
EN ISO 374-2	漏水测试	通过	无渗漏
EN ISO 21420:2020	多环芳烃 (PAH) 含量	通过	未检出
EN ISO 21420:2020	灵活度	5	5mm
EN 388:2016+A1:2018	耐磨性	1	210 圈
	耐切割	1	≥ 1.4
	耐撕裂	1	≥ 14 N
	耐穿刺	X	不适用该测试
EN 16523-1:2015+A1:2018 (EN ISO 374-3) 防渗测试	测试方式	结论 / 评级	测试结果
	"A: 甲醇 67-56-1"	6 级	>480 分钟
	"K: 氢氧化钠 40 % 1310-73-2"	6 级	>480 分钟
	"L: 硫酸 96 % 7664-93-9"	6 级	>480 分钟
	"P: 过氧化氢 30% 7722-84-1"	6 级	>480 分钟
	"T: 甲醛 37% 50-00-0"	6 级	>480 分钟
	"M: 硝酸 65 % 7697-37-2"	5 级	>240 分钟
	"O: 氢氧化铵 25% 1336-21-6"	5 级	>240 分钟
	"N: 醋酸 99 % 64-19-7"	4 级	>120 分钟
	"C: 乙腈 75-05-8"	2 级	>30 分钟
EN ISO 374 耐侵蚀测试	化学物质	观察结果	测试结果
	"A: 甲醇 67-56-1"	无可见损伤	-7.6%
	"N: 醋酸 99 % 64-19-7"	无可见损伤	-9.6%
	"M: 硝酸 65 % 7697-37-2"	无可见损伤	+12.6%
	"O: 氢氧化铵 25% 1336-21-6"	无可见损伤	+2.2%
	"T: 甲醛 37% 50-00-0"	无可见损伤	+11.4%
	"C: 乙腈 75-05-8"	无可见损伤	+7.3%
	"K: 氢氧化钠 40 % 1310-73-2"	无可见损伤	-6.7%
	"L: 硫酸 96 % 7664-93-9"	可见变色	+11.4%
	"P: 过氧化氢 30% 7722-84-1"	无可见损伤	+4.3%
ASTM D412-16(2021)	抗张强度和伸长率	-	13.5 Mpa, 760%
	老化后抗张强度和伸长率	老化条件: 120°C, 24 小时	15.5 Mpa, 700%
	老化后抗张强度和伸长率	老化条件: 120°C, 72 小时	12.0 Mpa, 600%